

# FICHA TÉCNICA

## CEMENTO BLANCO

**ALBER**  
**COVER** S.L.

### DESCRIPCIÓN

Este preparado es un **conglomerante hidráulico** que cuando se mezcla con arena y agua es apropiado para trabajos de **albañilería** sin necesidad de adicionar otros materiales.

### PREPARACIÓN

Añadir 0,35 litros de agua por kg. de preparado y mezclar hasta conseguir una pasta consistente.  
No volver a amasar una vez iniciado el fraguado.

### APLICACIÓN

Aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, reparación de suelos, desconchados de muros, fijación de azulejos, sanitarios y fontanería.  
Terminación en uniones entre paredes y suelos.

### CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en **INTERIOR** y **EXTERIOR**, siempre que estén duros, secos y limpios.
- No volver a batir la mezcla una vez que empiece a fraguar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Color:** Blanco

**Ph:** 12

**Espesor:** Hasta 5 mm por capa.

**Adherencia:** >5 Kg/cm<sup>2</sup>.

**Rendimiento:** 1 kg/m<sup>2</sup> en una superficie de 1 mm de grosor.

**Tiempo de fraguado:** 2 horas.

**Tiempo de secado:** 4 horas por mm de espesor.



**ALBER COVER, S.L.**  
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"  
C/ Saturno, Parcela 166  
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)  
T. 968 603 020  
[www.albercover.com](http://www.albercover.com)