

FICHA TÉCNICA

EXTERIOR

ALBER
COVER S.L.

DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la **reparación** de albañilería, enlucidos, tapagrietas y nivelación en soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón, etc.

Es un material higroscópico, por lo que debe preservarse de ambientes húmedos.

PREPARACIÓN

Se mezcla con agua en un **porcentaje del 30%** en peso.

Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo el agua en primer lugar, y posteriormente, el producto. A continuación amasar.

De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar.

Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sin esfuerzo ya sea rellenando las grietas o enluciendo.

De esta forma se van cubriendo los grandes desperfectos de la pared, dejando buenos acabados.

Si han quedado imperfecciones, se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo de 3-4 horas desde su aplicación. Si queda alguna falta, se puede lijar fácilmente.

Tras su secado se obtiene una superficie de gran dureza, blancura y extraordinaria adherencia, obteniendo así una superficie perfecta para su posterior pintado.

CONSEJO DE APLICACIÓN

- Si se parchea una pared, es necesario **aplicar un fijador** para evitar cambios en el tono de color de la pintura.
- Se puede aplicar directamente sobre fondos en **EXTERIOR - INTERIOR** siempre que estén duros, secos y limpios (cementos, pinturas plásticas, revestimientos)
- **No aplicar sobre** soportes de **yeso**.
- Es un producto indicado para rellenar grietas, y enlucir superficies antes de ser pintadas.
- **No mojar** los soportes antes de aplicar.
- No volver a batir la masilla una vez que empiece a fraguar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Ph: 12

Espesor: 3 mm

Adherencia: >5 Kg/cm²

Rendimiento: 1,5 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor

Tiempo de fraguado: 4 horas

Tiempo de secado: 8 horas por mm de espesor



ALBER COVER, S.L.
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"
C/ Saturno, Parcela 166
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)
T. 968 603 020
www.albercover.com