

FICHA TÉCNICA

FRAGUADO RÁPIDO

ALBER
COVER S.L.

DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, especialmente indicado para **rellenar fisuras y grietas** de gran tamaño.

Se puede utilizar sobre yeso, cemento, madera, etc.

Es un material higroscópico, por lo que debe preservarse de ambientes húmedos.

PREPARACIÓN

Se mezcla con agua en un **porcentaje del 45%** en peso.

Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo el agua en primer lugar, y posteriormente, el producto. A continuación amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar.

Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.

Para todo este proceso de preparación, hay que tener en cuenta la cantidad de amasado suficiente para **30-40 minutos**, ya que este es el tiempo de fraguado del producto.

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica con espátula rellenando las fisuras o grietas. De esta forma se van cubriendo los grandes desperfectos de la pared, dejando buenos acabados.

Si han quedado imperfecciones, se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo de 30-40 minutos desde su aplicación.

Si queda alguna falta, se puede lijar fácilmente.

Tras su secado se obtiene una superficie de gran dureza, blancura y extraordinaria adherencia, obteniendo así una superficie perfecta para su posterior pintado.

CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en **INTERIOR**, siempre que estén duros, secos y limpios.
- Es un producto especialmente indicado **rellenar fisuras y grietas** de gran tamaño.
- Se puede rellenar en capas gruesas sobre soportes de yeso, cemento, madera, etc.
- No utilizar el producto habiendo transcurrido 30-40 minutos o más después del amasado.
- **No mojar** los soportes antes de aplicar.
- No volver a batir la masilla una vez que empiece a fraguar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Ph: 7

Espesor: Cualquiera

Adherencia: >5 Kg/cm²

Rendimiento: 1 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor

Tiempo de fraguado: 40 minutos

Tiempo de secado: 5 horas por mm de espesor



ALBER COVER, S.L.
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"
C/ Saturno, Parcela 166
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)
T. 968 603 020
www.albercover.com