

FICHA TÉCNICA

RENOVACIÓN

ALBER
COVER S.L.

DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la **renovación** de paredes con gotelé plastificado en paredes lisas. También se puede utilizar sobre otros soportes como yeso, cemento, madera... Es un material higroscópico, por lo que debe preservarse de ambientes húmedos.

PREPARACIÓN

Se mezcla con agua en un **porcentaje del 40%** en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo el agua en primer lugar, y posteriormente, el producto. A continuación amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos. Para todo este proceso de preparación, hay que tener en cuenta la cantidad de amasado suficiente para dos horas, ya que este es el tiempo de fraguado del producto.

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, se extiende a llana sobre el soporte sin esfuerzo. Si el soporte es gotelé plastificado, es conveniente ir aplicando la masilla por capas, es decir, en primer lugar ir cubriendo huecos y seguidamente aplicar otra capa para hacer desaparecer completamente el gotelé. De esta forma se van cubriendo las imperfecciones de la pared, dejando acabados de perfecto nivelado. Si han quedado imperfecciones, se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo de 2 horas desde su aplicación. Si queda alguna falta, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran dureza, blancura y extraordinaria adherencia.

CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en **interior**, siempre que estén duros, secos y limpios.
- Es un producto especialmente indicado para **enlucir** sobre una superficie plástica.
- Cubre, en capas gruesas, superficies irregulares, También se puede aplicar en capas finas obteniendo una superficie lisa.
- No utilizar el producto habiendo transcurrido 2 h o más después del amasado.
- No mojar los soportes antes de aplicar.
- No volver a batir la masilla una vez que empiece a fraguar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco
Ph: 7
Espesor: Hasta 5 mm. por capa
Adherencia: >0,5 MPa (UNE - EN 16566)
Rendimiento: 1 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado: 2 horas
Tiempo de secado: 4 horas por mm de espesor



ALBER COVER, S.L.
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"
C/ Saturno, Parcela 166
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)
T. 968 603 020
www.albercover.com